

## イナーラシヒリング・イナーフラワー製品規格表

製品名		イナーラシヒリング (BSR)			イナーフラワー (BSF)	
		BSR18-8*8	BSR18-6.4*6.4	BSR18-6.4*5	BSF18-30	BSF18-11
組成	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18%Min	18%Min	18%Min	13.0%Min.	13.0%Min.
	SiO <sub>2</sub>	70.0%Max	70.0%Max	70.0%Max	80.0%Max.	80.0%Max.
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.0%Max	2.0%Max	2.0%Max	1.0%Max.	1.0%Max.
	TiO <sub>2</sub>	-	-	-	0.5%Max.	0.5%Max.
	CaO	2.0Max	2.0Max	2.0Max	0.5%Max.	0.5%Max.
	MgO				0.5%Max.	0.5%Max.
	Na <sub>2</sub> O	8.0Max	8.0Max	8.0Max	2.5%Max.	2.5%Max.
	K <sub>2</sub> O				3.5%Max.	3.5%Max.
物性	見掛比重	-	-	-	-	-
	嵩比重	2.2Min	2.2Min	2.2Min	2.2~2.6	2.2~2.6
	気孔率(%)	1.0Max	1.0Max	1.0Max	1.0Max	1.0Max
	吸水率(%)	0.5Max	0.5Max	0.5Max	0.5Max	0.5Max
容積密度		1.00±0.05	1.00±0.05	1.00±0.05	1.0	1.1
外径寸法		A : 8.0±1.0mm φ B : 4.0±1.0mm φ C : 8.0±1.0mm	A : 6.4(6.3~6.7)mm φ B : 3.5±0.2mm φ C : 6.4(6.3~6.7)mm	A : 6.4(6.3~6.7)mm φ B : 3.5±0.2mm φ C : 5.0±0.2mm	A : 30.0mm B : 30.0mm C : 13.0mm D : 20.0mm	A : 11.0mm B : 11.0mm C : 4.0mm D : 9.0mm
形状タイプ					<p>C(内径) D(長さ)</p>	

\* 製品規格につきましては、製造の都合により変更する場合がありますので、ご了承願います。

3-19-21 TOYODA MINAMI-KU NAGOYA JAPAN