

イナートボール製品規格表

BSS99（ハイアルミナボール）

TPS-022 REV.3

BSS99（ハイアルミナボール）				
化学組成	Al ₂ O ₃ SiO ₂ Fe ₂ O ₃ TiO ₂ CaO MgO Na ₂ O K ₂ O	99.3 wt.% Min. 0.3 wt.% Max.		
物性	気孔率 吸水率 カサ比重 耐火度	15 wt.% Max. 5 wt.% Max. 3.0 Min. SK 35 (1770°C)		
耐圧強度	SIZE	Kgf (Min.)		
	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	150 Kgf 600 Kgf 700 Kgf 1400 Kgf 1500 Kgf *製品の95%に対しては上記の数値を保証いたします。		
球及充填密度	SIZE	m/m	範囲	充填密度(Kg/L)
	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"	6.4 11.0 13.0 19.0 25.0	5.5～7.0 10.0～12.0 12.0～14.0 18.0～20.0 23.5～26.5	2.05±0.15 2.00±0.15 2.00±0.15 1.95±0.15 1.95±0.15

* 製品規格につきましては、製造の都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

3-19-21 TOYODA MINAMI-KU NAGOYA JAPAN