

光沢

純正

バレル研磨用 粉体コンパウンド FX-76

高い光沢を実現する

金属メテア 専用

光沢
アップ

泡持ち
良好

黒色化
しない

バレル研磨用 光沢・粉体コンパウンド

FX-76



株式会社チップトン



PRTR法非該当

※2023年3月まで

ELV・RoHS指令物質非含有

亜硝酸塩・ホウ素非含有

金属色特有の色味と抜群の光沢を実現!

	従来品	FX-76
アルミ製品 (刃物)	 光沢 ▶ 低い 光沢度 40	 光沢 ▶ 高い 光沢度 170
真鍮製品 (継手)	 光沢 ▶ 低い 光沢度 90	 光沢 ▶ 高い 光沢度 220
鉄製品 (ブロック)	 映ったマークの鮮明度 ▶ 悪い 光沢度 280	 映ったマークの鮮明度 ▶ 良い 光沢度 470

従来品より泡持ち良好! だから黒色化(光沢低下)しない!

従来品	FX-76
 泡が少なく、 黒色化あり	 泡が多く、 黒色化なし!

泡量
研磨1時間

金属メディアのご注文もあわせて承ります

※社内評価における結果

詳細仕様	FX-76
pH(2%水溶液)	11.3 ※代表値
BOD、COD(0.1%水溶液)	BOD:460mg/L、COD:380mg/L
リン分、窒素分(原液)	リン:非配合、窒素:0.6wt%
使用量(水1リットルに対し)	10~20g
梱包	15kg/箱

※保管上の注意点につきましてはSDSをご確認ください

製品情報、ご購入のお問い合わせ先



本社 / 名古屋市南区豊田3-19-21 〒457-8566 TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445
 東京営業所 / 埼玉県さいたま市緑区大門2592-3 〒336-0963 TEL 048(812)6678(代) FAX 048(812)6679
 名古屋営業所 / 名古屋市南区豊田3-19-21 〒457-8566 TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249
 浜松営業所 / 静岡県浜松市中区高丘北四丁目13-32-7 〒433-8119 TEL 053(430)2245(代) FAX 053(420)6771
 大阪営業所 / 大阪府吹田市南吹田5-19-12 〒564-0043 TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807
 広島営業所 / 広島県安芸郡海田町寺迫2-11-42 〒736-0011 TEL 082(824)3531(代) FAX 082(824)3192
 海外営業課 / 名古屋市南区豊田3-19-21 〒457-8566 TEL 052(692)0901(代) FAX 052(692)9445
 ホームページ / <http://www.tipton.co.jp> E-mail / sales-department@tipton.co.jp