

光沢

純正

バレル研磨用 液体コンパウンド LC-400

変色・腐食を抑える

アルミニウム 専用

変色・腐食
させない

光沢
仕上げ

効果が
長持ち

バレル研磨用 光沢・液体コンパウンド

LC-400



株式会社チップトン

RoHS指令物質非配合

ELV指令物質非配合


ホウ素非配合



亜硝酸塩非配合

アルミニウム及びアルミニウム合金の腐食・変色を抑制します

浸漬前外観		一般的な光沢液体品	LC-400
	2%水溶液 浸漬1週間後の 外観	 変色・腐食あり	 変化なし

適切なコンパウンドの選定で、効果が長続きし、光沢度に一段と差が開きます



アルミニウム研磨前の外観		一般的な光沢液体品	LC-400
	アルミニウム 研磨直後 取出し時の 外観	 工作物の黒色化が起きます。	 LC-400は工作物の金属色を維持します。

※社内評価における結果

詳細仕様	LC-400
pH(1%水溶液)	8.5 ※代表値
BOD、COD(0.1%水溶液)	BOD:230mg/L、COD:150mg/L
リン分、窒素分(原液)	リン:0.6wt%、窒素:0.7wt%
使用量(水1リットルに対し)	10~20mL
梱包	18kg/缶

※保管上の注意点につきましてはSDSをご確認ください

製品情報、ご購入のお問い合わせ先



本社／名古屋市南区豊田3-19-21 〒457-8566 TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445

東京営業所／東京都豊島区西巣鴨1-15-15 〒170-0001 TEL 03(6696)0633(代) FAX 03(6696)0636

本社営業所／名古屋市南区豊田3-19-21 〒457-8566 TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249

浜松営業所／静岡県浜松市中央区高丘北四丁目13-32-7 〒433-8119 TEL 053(430)2245(代) FAX 053(420)6771

大阪営業所／大阪府吹田市南吹田5-19-12 〒564-0043 TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807

広島営業所／広島県安芸郡海田町寺迫2-11-42 〒736-0011 TEL 082(824)3531(代) FAX 082(824)3192

ホームページ／<https://www.tipton.co.jp> E-mail／sales-department@tipton.co.jp